(19)日本国特許庁(JP)

H 0 5 K 3/46

# (12)公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開昭61-288498

(43)公開日 昭和61年(1986)12月18日

(51)Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

審査請求

(全4頁)

(21)出願番号

特願昭60~130647

(71)出願人 999999999

株式会社村田製作所

(22)出願日

昭和60年(1985)6月14日

(72)発明者 \*

(54) 【発明の名称】電子部品内蔵多層セラミツク基板

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

#### 【特許請求の範囲】

(1) 凹部または貫通孔を有するセラミック基板を含む 複数枚のセラミック基板が積層されて成る多層セラミッ ク基板と、

多層セラミック基板内であって前記凹部または貫通孔で 形成される空間内に収納されたチップ形電子部品と、 多層セラミック基板の層間または前記貫通孔内に設けら れていて前記チップ形電子部品を配線している導体とを 備えることを特徴とする電子部品内蔵多層セラミック基 板。

10

3

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

## 四公開特許公報(A)

昭61 - 288498

@Int,Cl.4

識別配号

行

厅内整理番号

□ ❷公開 昭和61年(1986)12月18日

H 05 K 3/46

6679-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 電子部品内蔵多層セラミツク基板

> **2014** 顧 昭60-130647

会田 顧 昭60(1985)6月14日

砂発 明 者 坂 部 砂発 明 者 西

長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所内 長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所内

朗 砂発 明 者 木

長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所内

の出願人 株式会社村田製作所 弁理士 山本 恵二

長岡京市天神2丁目26番10号

1. 発明の名称

電子部品内蔵多層セラミック基板

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 回廊または貫通孔を有するセラミック茶 板を含む複数枚のセラミック基板が積層されて成 る多層セラミック基板と、

多層セラミック基板内であって前記四部または 貫通孔で形成される空間内に収納されたチップ形

多層セラミック基板の層額または前記賞造孔内 に設けられていて黄記チップ形電子部品を配線し ている球体とを購えることを特徴とする電子部品 内職多層セラミック基報。

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、多層セラミック基板内に、例えば コンデンサ、抵抗器、コイル等のチップ形電子部 品を内蔵した電子部品内蔵多層セラミック基板に 関する。

〔従来の技術とその問題点〕

電子回路をより高密度化、多機能化する等のた めに、電子部品を内蔵した多層基板が要望されて

そのような多層基板の1つに、グリーンシート 各層に誘電体ペースト、絶縁体ペースト、導電ペ ースト等を厚膜技術で印刷後、各層を圧着して逸 成することによりし、C、R回路等を排成したも のがある。しかしこのような多層基板においては、 ①圧着・焼成過程でペーストの変形が起こるため、 抵抗値や静電容量等のL、C、Rの特性を計算道 りにすることが困難であること、②使用可能な誘 電体ペーストの誘電率が小さくて大容量コンデン サの形成が困難であること、③掐繰体ペーストの 比抵抗を幅広く選択することが困難であること、 ③印刷積層を繰り返すに従って印刷値の平面性が 非常に悪くなって積層敷を増やすことが困難であ ること、等の種々の問題がある。

一方、従来の多層基板の他の例として、いわゆ る抵抗・容量付多層基板がある(例えば「エレク

6

、特開昭61-288498(2)

トロニク・セラミクス」、85 5月号 頁 68 ~ 69 参照)。これは、セラミックベースの表面にコンデンサ、抵抗罪等を序膜技術で多層に多間が形成したものである。しかしこのような多層基本においても、Φ印解バターンの位置ずれによる平性のばらつき、Φコンデンサ容量の制約、⑤平面性の悪化、等の上述した多層基板とほぼ同様の題がある。

従ってこの発明は、上述のような問題点を解消することができる電子部品内蔵多層セラミック基 板を提供することを目的とする。

#### [問題点を解決するための手段]

この発明の電子部品内蔵多層セラミック基板 は、 四部または黄退孔を有するセラミック基板 合む 複数枚のセラミック基板が積層されて成る多層 セラミック基板 内であって うミック基板と、多層セラミック基板内であって 前配回部または黄退孔で形成される空間内の されたチップ形電子部品と、多層セラミックを の層間または前記貫通孔内に設けられている の層間または前記電孔のに設けるないで チップ形電子部品を配練している導体とを増える ことを特徴とする。

#### (実施例)

第1回はこの発明の一実施例に係る電子部品内 蔵多層セラミック基板を示す機略断面図であり、 第2図はその等価回路図である。賞達孔7をそれ ぞれ有するセラミック基板21~25と貫通孔を 有さないセラミック基板 2.6 とが積層されて多層 セラミック基版2が形成されており、当該多層セ ラミック基版 2 内であって各セラミック基版の賞 通孔7の挺み合わせで形成される空間内に、チッ プ形の受動業子等の電子部品、例えば積層タイプ のコンデンサ3、4及び抵抗器5が収納されてい る。そして当該コンデンサ3、4及び抵抗器5は、 多層セラミック蒸版2の層間や黄連孔7内に設け られた革体6で通宜配線されて第2箇に示すよう な回路を構成している。この場合、各電子部品を 収納する空間を、賃進孔7の代わりに各セラミッ ク基根21~26に適宜設けた四部で形成するよ うにしても良い。

上述のような電子部品内蔵多篇セラミック基礎

の製法の一例を第3図を参照して説明する。還元 雰囲気中で低温挽精可能なセラミックのグリーン シート21G~26Gの内のグリーンシート21 G~25Gのそれぞれに、団示のように収納する コンデンサ3、4、抵抗器5の形状・寸法および それらの配線パターンに応じた位置に大小の賞達 孔7を予め扱つか空けておき、そして非道元性の コンデンサ3、4及び非選元性の抵抗器3を予め・ チップ部品として完成させておいたものを、前記 黄道孔?によって形成される空間内に挿入し、ま た卓金属から成る導電ペース!6Pを各グリーン シート21G~25Gの黄連孔1の部分や層間の 所定の箇所に付与した後、各グリーンシート21 G~26Gを圧着し、そして還元雰囲気中におい て低温洗成すると、第1図に示した電子部品内蔵 多篇セラミック基版が得られる。尚、第3図中の 31、41、51は、それぞれ、チップ形のコン デンサ3、4及び抵抗器5の外部電極であり、5 2 はセラミック益板の表面に付与された抵抗パタ ーンである。

この場合、上記グリーンシート21G~26G 等のグリーンシートとしては、例えば、「エレクトロニク・セラミクス」。85 3月号 頁18 ~19に関示されているような、AliO。、CaO、SiO。、MEO、BiO。と数量添加物から成るセラミック効果とパイングーとを混合してドクなもでラーブレード法によってシート状にされたようなものが利用できる。そのようなグリーンシートは、例えば窒素等の退元雰囲気中で境成しても特性労化が無く、しかも例えば900~1000で程度の比較的低温で境成することができる。

また上記コンデンサ3、4等のコンデンサとしては、例えば、①特公昭56-46641号公権、②特公昭57-42588号公報、②特公昭57-49515号公報に開示されているようなチタン酸パリウム系の非選元性誘電体セラミック組成物、あるいは①特公昭57-37081号公報、②特公昭57-39001号公報に関示されているようなジルコン酸カルシウムを主体とする非違元性誘電体セラミック組成物を用いた例えば積圧

特開昭61-288498(3)

タイプのセラミックコンデンサが利用できる。そのようなセラミック積層コンデンサの製法の一般が上記の~®の公和中に関示されている。このようなコンデンサを用いれば、グリーンシード中に 収納して選元雰囲気中で焼成しても特性劣化を生じることがない。

上記抵抗器 5 等の抵抗器としては、例えば、特別昭 5 5 - 2 7 7 0 0 号公報、特別昭 5 5 - 2 9 1 9 9 号公様に関示されているようなランタンネク素、イットリウムホク素等の抵抗制質と非違元性がラスとか6成る非違元性抵抗組成制を、例えばセラミック基版上に付与して違元雰囲気中で焼成した抵抗器が利用できる。このような抵抗器を用いれば、グリーンシート中に収納して運元雰囲気中で焼成しても特性劣化を生じることがない。

上記述電ペースト6P等の準電ペーストとしては、グリーンシートが900~1000℃の運元 雰囲気中で洗成可能なため、例えば、Cc、Ni、F・等の字金属から成るものが利用できる。

より具体例を示すと、厚さ200ヵmのSIO。

、AlaOa、BaO、BaO。及びパインダーより 成る低温焼結セラミックグリーンシートに、第3 図に示すように質選孔を開け、BaTiOaを主成 分とする非選元性積層セラミックコンデンサ及び LaaBaを主成分とする非選元性抵抗器を貫通孔 に挿入し、またCu 系導電ペーストをスクリーン 中期法で所定パターンに印刷した後、グリーンシートを圧着し、窒素雰囲気中950でで焼成して 第1図に示すような電子部品内顧多層セラミック 基板を得た。そして焼成後の容量、抵抗をLCR メータで測定したところ、設計値通りの値が得ら れた。

尚、以上においてはグリーンシート、コンデンサ、抵抗器等に還元学圏気中で焼成可能なものを 用いた例を説明したが、この発明はそれに限定されるものではなく、例えば酸化学圏気中で焼ける ような要素によって前述したような構造の電子部 品内蔵多層セラミック基板を構成しても良い。

また、第1 図等に示した電子部品内蔵多層をラ ミック基版はあくまでも一例であって、この発明

がそのような構造のものに限定されないことは勿 はである。

#### (発明の効果)

以上のようにこの発明は、チップ形電子部品を 多層セラミック基版内の空間に収納した構造であ るため、次のような利点がある。 ①従来のように 圧着・焼成過程で電子部品の特性のばらつきが起 きることはなく、役計値通りの特性の電子部品を 3次元的に内職した多層セラミック基板が得られ る。@コンデンサとしても、チップ形積層セラミ ックコンデンサを使用することができるので、大 きな静電容量のものが内蔵可能である。の電子部 品は多層セラミック基版内に形成された空間内に 収納されているため、多層基板の平面性を何等悪 化させることはなく、従って稜層数の大きな積層 基板が容易に得られる。④電子部品は多層セラミ ック基仮内に実装されているため、耐湿性等の耐 環境性が良く、従って信頼性の高い製品が得られ る.

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例に係る電子部品内 職多層セラミック基板を示す機略断面図であり、 第2図はその等値回路図である。第3図は、第1 図の電子部品内蔵多層セラミック基板の組み立て 前の状態を示す機略断面図である。

代理人 弁理士 山本恵二

### 特開昭61-288498(4)



